



צבע דקורטיבי לקירות פנים ליצירת גימור יוקרתי דמוי קטיפה.

תכונות: צבע אקרילי מוכן לשימוש על בסיס מים על קירות פנים הצבועים בצבע אקרילי.

שימושים: אפקט דקורטיבי על בסיס מים לקירות פנים ליצירת גימור יוקרתי דמוי קטיפה, במבחר גוונים מטאליים.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 795-406

גוון: פנינה כסופה + 16 גוונים מהקולקציה המופיעה בקטלוג המוצרים. בסיס CP.

ברק: משי מטאלי

כושר כיסוי מחושב: 6-8 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת)

דילול: הצבע מוכן לשימוש

ניקוי: מים

זמני ייבוש:

ייבוש למגע*: שעותיים | המתנה בין שכבות : שעותיים | ייבוש סופי : 24 שעות

חיי מדף: 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
3 ליטר	160

הכנת השטח ומערכת הצבע: נקו את הקיר מצבע רופף ומתקלף ומשאריות לכלוך ואבק. צבעו בצבע אקרילי מסדרת **סופרקריל** מגוון בגוון קרוב לגוון **הקשמיר** הנבחר. במידה ותשתית הקיר מסויידת יש ליישם בונדרול ומעליו סופרקריל. יש לעיין בדפים הטכניים של כל מוצר ומוצר. על תשתית הקיר להתאים לת"י 1920 חלק 1 ו-2.

אופן צביעה: מומלץ לבצע דוגמא בשטח של כ 1 מ"ר לבחינת המראה הרצוי ולתרגול היישום.

לקבלת מראה קשמיר מהודר:

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. טבלו מברשת (ברוחב "4-3") באריזת הצבע. מרחו כמות נדיבה של צבע על הקיר בתנועות אלכסוניות [X-ים]. לאחר קבלת כיסוי על מקטע מוגדר, יש לעבור עם מלג' פלסטיק רך וגמיש ובעל קצוות מעוגלים, או מלג' נירוסטה בתנועות ארוכות, מימין לשמאל לרוחב הקיר או בתנועות סיבוביות קצרות לקבלת מראה הדומה לסטוקו, לקבלת אזורים חלקים עם שבירת אור שונה. מתקבל משחק גוונים הנותן ברק ונראות כשל בד קשמיר. על מנת לקבל מראה עשיר, יש לעבור עם המלג' בקלילות, ללא הפעלת כח מיותר. מומלץ לעבוד בכל פעם על קטע של כ- 1 - 0.5 מ"ר אלכסוני ולהקפיד על כיסוי מלא. מומלץ להתרחק מהקיר מדי פעם במהלך העבודה כדי לבחון את התמונה כולה. אם בחרתם בגוון בהיר, יש ליישם שכבה נוספת לאחר הייבוש. שימו לב לאזורים בהם העמסתם כמות גדולה של צבע, אם ישנה נטייה לנזילות, יש להמשיך ולשטח את הצבע.

לקבלת מראה חלק אחיד:

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. דללו עם מים בכמות של 5-15% לעבודה נוחה עם רולר. יש לגלול 2-3 שכבות עם רולר קצוץ שיער, בתנועות אחידות ובגימור מרפרף, ע"מ שלא יישארו סימנים. שימו לב לאזורים בהם העמסתם כמות גדולה של צבע, אם ישנה נטייה לנזילות, יש להמשיך ולשטח את הצבע.

לקבלת מראה משי פראי:

להשתמש בספוג אצות או במטלית דמוית עור צבי (ג'לדה). לטבול במעט צבע קשמיר ולטופף על הקיר במרווחים, כך שחלק מתשתית הסופרקריל המגוון, נראית לעין ויוצרת משחקי אור וברק. ניתן גם למרוח שתי שכבות של קשמיר עם ספוג בתנועות סיבוביות קלות כדוגמת צביעת ווש. מומלץ להתאמן קודם על קרטון העבודה כדי לבחון את התמונה כולה. אם בחרתם בגוון בהיר, יש ליישם שכבה נוספת לאחר הייבוש. שימו לב לאזורים בהם העמסתם כמות גדולה של צבע, אם ישנה נטייה לנזילות, יש להמשיך ולשטח את הצבע.

הערות: אין לזרז את הייבוש בעזרת מאוורר או מפיץ חום. למניעת פיצוצים וסדקים. הגוון והמראה הסופי המתקבל מושפע מהתאורה הישירה שעל הקיר ומהשתקפות האור על הקיר. ישנה אפשרות ליישם שכבה נוספת, לאחר ייבוש מלא של השכבה הראשונה. אם בעתיד ברצונכם לחזור למראה חלק, ניתן ליישם ישירות סופרקריל בגוון הנבחר, לאחר שיוף קל בלבד.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 35 מעלות.

אזהרות והוראות בטיחות: הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות: אין לצבוע כאשר הקיר לח ו/או הטמפרטורה היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור – בטלפון: *6477.