



צבע סיד סינתטי איכותי על בסיס מים בעל גימור נאה וחלק.
לשימוש פנימי בלבד.
נושא תו תקן ישראלי 1637. תו ירוק.

תכונות: צבע פנימי, בעל לובן משופר, כושר התחברות טוב לתשתית, כיסוי מעולה, ללא עופרת וכרומטים. בעל ת"י ישראלי 1637 ותו תקן ירוק

שימושים: לצביעה ולחידוש של קירות ותקרות פנימיים

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 731-700

גוון: לבן

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 8-9 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות)

דילול: בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "הכנת השטח ומערכת הצבע"

ניקוי: מים וסבון

זמני ייבוש:

ייבוש למגע*: שעה | המתנה בין שכבות: שעות | ייבוש סופי: 24 שעות

חיי מדף: 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
18 ליטר	36
5 ליטר	80

הכנת השטח ומערכת הצבע:

שטחים פנימיים מסוידים או צבועים: הסירו שכבות סיד ישן, רופף ומתקלף. שייפו את פני השטח בנייר לטש לקבלת משטח חלק ונקו מאבק. צבעו שכבה ראשונה של **פוליסיד** מדולל ב 20%-15% מים. צבעו שכבה שניה ושלישית **פוליסיד** מדולל ב 10%-15% מים. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

קירות פנימיים חדשים לא צבועים: שייפו את פני השטח בנייר לטש לקבלת משטח חלק ונקו מאבק. צבעו שכבת **יד ראשונה** או **טמבורפיל** והמתינו לייבוש. צבעו 2-3 שכבות **פוליסיד**. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

אופן צביעה: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. **צביעה ברולר:** לקבלת גימור נאה ואחיד צבעו עד לכיסוי של הקיר וסיימו בגלילה קלה בצורת שתי וערב

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל- 30 מעלות

אזהרות והוראות בטיחות: הצבע אינו למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים. גיליון בטיחות למשתמשים מקצועיים זמין לפי דרישה במוקד המומחים *6477. מכיל 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2Hisothiazol-3-one (3:1), 1,2--3-Reaction mass of: benzisothiazol-3(2H)-one, עלול לחולל תגובה אלרגית.

הערות כלליות: מוצר זה אינו מגשר על סדקים. אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות נוספות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות והלחות היחסית מעל 85%. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב-25°C ו-65% לחות יחסית

ת"י 1637, תו ירוק

מיוצר על ידי טמבור בע"מ ח.פ. 520038613, מאיר אריאל 6 בנין אינטרגאמא נתניה ת.ד. 8488, בעלת מערכת משולבת העומדת בדרישות איכות בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים I S O 14001, I S O 45001, I S O 9001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.