



צבע אקרילי איכותי על בסיס מים ללא VOC* לאוויר נקי יותר בבית.
לשימוש פנימי וחיצוני. נושא תו תקן 1945, תו ירוק.

תכונות: כוח כיסוי מעולה, גמר מט במיוחד, ללא VOC* (תרכובות אורגניות נדיפות), לאוויר נקי יותר בבית, בעל ת"י 1945 ותו ירוק, A+. SENSITIVE CHOICE

שימושים: לצביעה פנימית וחיצונית של קירות טיח, גבס ובטון.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: XXX-721

גוון: לבן וכל גווני "לגעת בצבע"

ברק: מט במיוחד.

קושר כיסוי מחושב:** 15-16 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות) ללבן ומגוון על בסיס פסטל.

דילול: עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה".

ניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש:

ייבוש למגע***: שעה, המתנה בין שכבות: שעותיים, ייבוש סופי: 7 ימים

חיי מדף: 12 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
15 ליטר	36
5 ליטר	64
1 ליטר	576

הכנת השטח ומערכת הצבע:

שטחים פנימיים מסוידים: הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק. החליקו בעזרת קלסימו X או מג'יק בונד. צבעו שכבה אחת של **בונדרול סופר** והמתינו 4 שעות לייבוש. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

קירות פנימיים צבועים בצבע פלסטי או אקרילי: הסירו כל צבע ישן, רופף ומתקלף. במקומות שבהם הצבע מתקלף החליקו את המשטח במג'יק בונד סופר או קלסימו X (בשימושים פנימיים בלבד) וצבעו מעליו שכבת **בונדרול סופר**. צבעו 2-3 שכבות **סופרקריל ECO** יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

קירות פנימיים חדשים שאינם צבועים (טיח שליכטה): החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים בקלסימו X. לקבלת קיר חלק יישמו מג'יק בונד ועליו בונדרול סופר. או צבעו 1-2 שכבות **טמבורפיל**. המתינו לייבוש, יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

משטחי בטון וטיח צמנט (חיצוני) חדשים: ניתן לצבוע רק לאחר אשפרה (חודש ומעלה לאחר היישום). נקו מאבק וצבעו שכבה ראשונה של **יסוד קושר לרב גמיש** מדולל בטרפנטין **מינרלי טמבור**. במידה וקיימים סדקים בתשתית יש לטפל בהם קודם ליישום בהתאם למפרט אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

תשתית אקרילית קיימת חיצונית: אין ליישם אלא לאחר קבלת ייעוץ מאיש טכני. יש לבצע שטיפה בלחץ של 120 אטמוספרות, וכן להסיר כל צבע רופף, יש לבצע סתימת סדקים בהתאם למפרט הטיפול בסדקים אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור, וליישם **יסוד קושר לרב גמיש** מדולל בטרפנטין מינרלי טמבור, ולאחר 24 שעות לצבוע 2-3 שכבות סופרקריל אקו. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

קירות גבס חדשים: צבעו 2-3 שכבות סופרקריל ECO. במידה ובוצעו תיקונים בשפכטל יש ליישם מעל התיקונים בונדרול סופר קודם לביצוע הצביעה.

אופן צביעה: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.
צביעה במברשת / רולר / איירלס: דללו את הצבע סופרקריל ECO. שכבה הראשונה ב 15% - 20% מים וערבבו היטב. דללו את הצבע לשכבות הנוספות ב 10%-15% מים. צבעו 2 שכבות בהתאם לסוג המשטח. בצביעה באיירלס (התזה) יש לדלל עד כ 30% במים.

הערה: כאשר הגוון הנבחר הינו שקוף מבסיס A, יש ליישם את השכבה הראשונה מאותו מס' גוון בבסיס תיכון T (ולא מבסיס A), יתר השכבות עד לכיסוי מלא, יש ליישם מבסיס A.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 35 מעלות צלזיוס.

אזהרות והוראות בטיחות: הצבע אינו למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים. גיליון בטיחות למשתמשים מקצועיים זמין לפי דרישה במוקד המומחים 6477*. מכיל one(3:1), 1,2--3-Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, benzisothiazol-3(2H)-one, עלול לחולל תגובה אלרגית.

הערות כלליות: מוצר זה אינו מגשר על סדקים. אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון 6477* לצורך קבלת הנחיות נוספות. אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב-72 הקרובות ו/או כאשר הקיר לח ו/או בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C והלחות היחסית מעל 85%. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

* מכיל פחות מ-5 גרם/ליטר VOCs (תרכובות אורגניות נדיפות) בהתאם לבדיקה שבוצעה לפי תקן ISO 11890-2:2013

** כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.

*** ב-25°C -1 65% לחות יחסית.

ת"י 1945 + טבלת קרצוף, תו ירוק

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: 6477*.



מיוצר בישראל



רחץ
200 מחזורי קרצוף



אריזה המכילה
30% פלסטיק ממוחזר



SENSITIVE CHOICE
בחירה טובה יותר עבור אנשים
עם אסטמה ואלרגיות



ללא VOC



לאוויר נקי יותר