



צבע אקרילי איכותי לשימוש פנימי על בסיס מים בגימור מט.  
מסייע במניעת עובש ופטטריות.  
מומלץ לחדרים רטובים כגון חדרי רחצה.  
נושא תו תקן ישראלי 809 ובעל תו ירוק.

**תכונות:** מסייע במניעת עובש ופטטריות, ניתן לרחיצה, ללא עופרת וכרומטים. בעל ת"י 809 ובעל תו ירוק.

**שימושים:** לצביעה פנימית וחיצונית של קירות, טיח, לוחות גבס, לוחות צמנט ובטון. מתאים במיוחד לחדרים רטובים.

**נתונים טכניים:**

**קוד מוצר:** 724-801

**גוון:** לבן

**גימור:** מט

**נושר כיסוי מחושב\*:** 13-14 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות)

**דילול:** בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה".

**ניקוי:** מים וסבון.

**זמני ייבוש:**

ייבוש למגע: שעה | המתנה בין שכבות: שעתיים | ייבוש סופי: ייבוש לניקוי הקיר 7 ימים.

**חיי מדף:** 24 חודשים ממועד הייצור בכפוף לתנאי אחסון מומלצים.

| גודל אריזה | כמות למשטח |
|------------|------------|
| 5 ליטר     | 64         |
| 3 ליטר     | 100        |
| 1 ליטר     | 576        |

**הכנת השטח ומערכת הצבע:**

**קירות פנימיים חדשים (שליכטה לבנה):** החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים **בקליסמו X**. לקבלת קיר חלק יישמו **מגיק בונד+** ועליו **בונדרול סופר** או צבעו 1-2 שכבות **טמבורפיל**. המתינו לייבוש. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

**קירות פנימיים צבועים בצבע אקרילי:** הסירו כל צבע רופף ומתקלף בעזרת מרית. במקומות בהם הצבע התקלף, החליקו את המשטח בעזרת **קליסמו X** או **מגיק בונד+** וצבעו מעל התיקונים שכבת **בונדרול סופר**. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

**קירות פנימיים צבועים בצבע סיד:** הסירו כל צבע סיד רופף, מתקלף או שכבות עבות מדי בעזרת מרית. במקומות בהם הצבע התקלף החליקו בעזרת **קליסמו X** או **מגיק בונד+**, שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק וצבעו את כל הקיר בשכבת **בונדרול סופר**. המתינו לייבוש. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

**לוחות גבס ירוקים/סופרבורד:** ניתן לצבוע ישירות מעל ע"פ הוראות "אופן היישום". במידה ובוצעו תיקונים בשפכטל יש ליישם **בונדרול סופר** על גבי התיקונים. בחדרים רטובים מומלץ להשתמש בלוח גבס ירוק או **סופרבורד**.

**הערה:** סופרקריל אקרינול אינו משמיד את העובש והפטריית הנמצאים כבר על השטח. לפיכך, במידה והשטח המיועד לצביעה נגוע, יש לנקותו היטב לפני הצביעה. הניקוי ייעשה על ידי שטיפת השטח **בתמיסת פונגיצ'ק** מהולה במים (כמפורט בהוראות השימוש לתמיסת פונגיצ'ק). ניתן לצבוע רק לאחר שהשטח נשטף היטב במים והתייבש.

**אופן היישום:** בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

**צביעה ברולר/מברשת/התזה:** צבעו 2 שכבות בהתאם לסוג המשטח. דיכול: יש לדלל את השכבה הראשונה בכ- 15%-20% מים וערבבו היטב. יש לדלל את הצבע לשכבות הנוספות בכ- 10%-15% מים. המתינו שעתיים לייבוש בין השכבות. בצביעה בהתזה (אירלס) יש לדלל בכ- 30% מים.

**הערה:** בשטחים פנימיים הסובלים מבעיית לחות ורטיבות יש לטפל ולתקן את הליקויים ולייבשם לפני הצביעה בסופרקריל אקרינול.

**ניקוי כלים ואחסון:** נקו היטב את כלי העבודה במים ובסבון מיד לאחר גמר העבודה. אחסנו את שאריות הצבע באריזת פלסטיק אטומה. אחסנו במקום מקורה ומאוורר, מתחת ל- 35°C.

**אזהרות והוראות בטיחות:** הצבע אינו למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים. גיליון בטיחות למשתמשים מקצועיים זמין לפי דרישה במוקד המומחים 6477\*. מכיל 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), benzisothiazol-3(2H)-one, עלול לחולל תגובה אלרגית.

**הערות כלליות:** מוצר זה אינו מגשר על סדקים. אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון 6477\* לצורך קבלת הנחיות נוספות. לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת ל- 5°C או מעל 35°C והלחות היחסית מעל 85%. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצויות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.



נושא תו תקן  
ישראלי 809

|   |                        |
|---|------------------------|
| X | רחיץ                   |
|   | רחיץ ועמיד בקירצוף     |
|   | רחיץ ועמיד בקירצוף כבד |

צבע תחליב לשימוש פנימי  
לדילול במים

מיוצר על ידי טמבור בע"מ ח.פ. 520038613, מאיר אריאל 6 בנין אינטרגאמא נתניה ת.ד. 8488, בעלת מערכת משולבת העומדת בדרישות איכות בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 14001, ISO 9001, ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. כתובתנו באינטרנט: [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il). למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: 6477\*.