



צבע פלסטי על בסיס מים לקירות פנים.

תכונות: בעל כושר התחברות טובה לתשתית, נושם, כיסוי ולובן טובים, ללא עופרת וכרומטים.

שימושים: לצביעה פנימית של קירות טיח, גבס, בטון ולבנים.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 731-800

גוון: לבן

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 10-9 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות)

דילול: בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"

ניקוי: מים וסבון

זמני ייבוש: ייבוש למגע: שעה | המתנה בין שכבות: שעותיים | יבוש סופי: 72 שעות

חיי מדף: 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
18 ליטר	36
5 ליטר	80

הכנת השטח ומערכת הצבע:

שטחים פנימיים מסוידיים:

הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק. במידת הצורך מלאו חורים בקלסימו X. צבעו שכבה אחת של בונדרול סופר והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות פלסטיקיר. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

קירות פנימיים צבועים בצבע פלסטי או אקרילי:

הסירו כל צבע ישן, רופף ומתקלף. במקומות שבהם הצבע מתקלף צבעו שכבת בונדרול סופר. החליקו את המשטח במג'יק בונד סופר צבעו מעליו שכבת בונדרול סופר והמתינו לייבוש. צבעו 2 שכבות פלסטיקיר. אם הצבע הישן תקין ואינו ניתן להסרה, צבעו ישירות עליו 2 שכבות פלסטיקיר. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

קירות פנימיים חדשים שאינם צבועים:

החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים בקלסימו X. לקבלת משטח חלק צבעו שכבת טמבורפיל והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות פלסטיקיר. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

קירות גבס חדשים:

יש לנקות את האבק וליישם 2-3 שכבות של פלסטיקיר בדילול 10-15% מים.

אופן צביעה: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

צביעה במברשת / רולר / איירלס: דללו את הצבע לשכבה הראשונה ב 15%-20% מים וערבבו היטב. דללו את הצבע לשכבות הנוספות ב 10%-15% מים. צבעו 2-3 שכבות בהתאם לסוג המשטח.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 30 מעלות.

אזהרות והוראות בטיחות: הצבע אינו למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים. גיליון בטיחות למשתמשים מקצועיים זמין לפי דרישה במוקד המומחים *6477. מכיל benzisothiazol-3(2H)-one, עלול לחולל תגובה אלרגית. 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1), 1,2--3-Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2Hisothiazol

הערות כלליות: מוצר זה אינו מגשר על סדקים. אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות נוספות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות והלחות היחסית מעל 85%. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב
** ב- 25° C - 65% לחות יחסית.

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.