



צבע יסוד המבטיח התחברות טובה לתשתית  
מוצר זה נושא תו תקן 1731



**תכונות:** חדירה מעולה אל הקיר, המאפשרת עמידות לאורך זמן בחומרים אלקליים. **ללא עופרת וכרומטים.**

**שימושים:** לצביעת קירות חיצוניים כצבע יסוד ל: רב גמיש, סופרקריל מ.ד., שליכט אקרילי, סדרת הסופרקריל. מתאים במיוחד לתשתית צבועה אקרילית, תשתית חלשה או סביבה ימית או תעשייתית.

### נתונים טכניים:

**קוד מוצר:** 737-000

**גוון:** לבן, (מתחת לשליכט אקרילי צבעוני יש לגוון את היסוד בקירוב לגוון הסופי)

**ברק:** מט

**קושר כיסוי מחושב\*:** 6-8 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת) ללבן או מגוון.

**דילול:** בזמן הצביעה טרפנטין מינרלי מתוצרת טמבור עד 30%

**לניקוי:** טרפנטין מינרלי.

**זמני ייבוש:**

ייבוש למגע\*: שעה | המתנה בין שכבות: 4 שעות | ייבוש סופי: 24 שעות

**חיי מדף:** 24 חודשים.

| גודל אריזה | כמות למשטח |
|------------|------------|
| 5 ליטר     | 100        |
| 18 ליטר    | 27         |

### הכנת השטח ומערכת הצבע:

**הכנת השטח:** נקו היטב את הקירות המיועדים לצביעה מאבק ולכלוך באמצעות סילון מים מתוקים בלחץ של 120 אטמוספירות. במידה וקיימים סדקים יש למדוד את רוחב הסדקים לצורך חישוב הכמויות. במקרה של חורים ושברים עמוקים יישמו במילוי גמיש (453-737). בבטון, טיח ושליכט חדש יש לחכות לאשפיה של התשתית 28 יום לפחות.

**הכנה לפני הצביעה:** ערבבו את היסוד קושר לרב גמיש עד לקבלת אחידות. דללו ב-30% (לכל היותר) טרפנטין מינרלי טמבור. אין להשאיר את היסוד ללא מערכת צבע עליונה יותר מימים ספורים ולא יותר משבוע.

**אופן הצביעה:** באמצעות רולר או התזת איירלס צבעו ביסוד קושר לרב גמיש (בהתזה או בגלילה). המתינו 24 שעות. צבעו בצבע עליון: רב גמיש או סופרקריל מ.ד. או שליכט אקרילי על פי הגוון והגימור הרצוי. יש לעיין בעלון הטכני לפני תחילת השימוש.

**ניקוי כלים ואחסון:** נקו את כלי העבודה בטרפנטין מינרלי טמבור מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 30 מעלות.

**אזהרות והוראות בטיחות:** נזל ואדים דליקים • עלול לגרום לנמנום או סחרחורת • עלול להזיק לתינוקות הניזונים מחלב אם • מזיק למערכת העצבים המרכזית בחשיפה ממושכת או חוזרת • רעיל לחי במים עם השפעות ממושכות. הוראות בטיחות • אם נדרש ייעוץ רפואי, שמור את מיכל המוצר או את התווית שלו בהישג יד • הרחק מהישג ידם של ילדים • קרא את התווית לפני השימוש • הרחק ממקור חום, מניצוצות, מלהבה גלויה או ממשטחים חמים – העישון אסור • יש להימנע ממגע בזמן הריון/הנקה • אין לשאוף אבק/עשן/זג/רסס/אדים/תרסיס • במקרה של מגע עם העור (או בשיער): הסר מיד את כל הבגדים המזוהמים. שטוף את העור במים/התקלח • יש להשליך את התוכן/ מיכל בהתאם לרגולציות המקומיות/ אזוריות/ ארציות/ בינלאומיות.  
מכיל: Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy, C14-17 Chlorinated parffin

**הערות כלליות:** מוצר זה אינו יכול למנוע היווצרות סדקים כתוצאה משינויים מבניים בשלד. אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב-72 השעות הקרובות לפני או אחרי הגשם ו/או כאשר הקיר לח. אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

\*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים : פני השטח, אופן היישום, מומחיות המבצע ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור – בטלפון: \*6477.

תאריך עדכון: 25.6.23