



צבע יסוד לבן על בסיס שרפים אקריליים מדולל במים.
מבטיח התחברות מצוינת של הצבע העליון לתשתית.
לשימוש פנימי וחיצוני.

שימושים: יסוד מחוספס המשמש כחומר מקשר בין תשתיות מסוג: טיח שחור, טיח צמנט, בטון ותשתית אקרילית יציבה, לבין צבעים ממשפחת סופרקריל/שליכט צבעוני/ טיחים מינרליים/ אפקטים מיוחדים מתוצרת טמבור.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 738501

גוון: 1650 גוונים ממניפת "לגעת בצבע"

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 6-8 מ"ר / ל-1 ליטר (בשכבה אחת).

דילול: מי ברז, בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"

ניקוי כלים: מים וסבון.

זמני ייבוש:

ייבוש למגע*: שעה | המתנה בין שכבת יסוד לעליון: שעתיים לפחות | ייבוש סופי : 24 שעות

חיי מדף: 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
18 ליטר	36
5 ליטר	100

הכנת השטח ומערכת הצבע: יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2. לפני היישום הסירו כל שכבה רופפת ומתקלפת. שטפו היטב בסילון מים מתוקים בלחץ של 120 אטמוספרות. בצעו תיקוני בטון וטיח לפי הצורך (לפני השמה על בטון חדש יש להמתין לאשפדה של כחודש ימים לפחות). לפני יישום של שכבת היסוד יש לנתק מהקיר את כל חיבורי הפיגום, חוטים ופלקות ולעגן את הפיגום באופן תקני. לטיפול בסדקים או שברים עמוקים יש לפנות לקבלת מפרט למוקד המומחים *6477.

אופן צביעה: יישמו ברולר או במברשת שכבה של יסוד קושר על בסיס מים, מדולל עד 25% במי ברז. המתינו 2 שעות לייבוש ולאחר מכן יישמו שליכט או צבע אקרילי דוגמת סופרקריל מ.ד ו-1 מ.ד 45 בהתאם להוראות הדפים הטכניים.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 35 מעלות.

אזהרות והוראות בטיחות: החומר אינו למאכל, החומר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות הרחיקו מהישג ידם של ילדים. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות: אין ליישם כאשר עומד לרדת גשם ב 72 השעות הקרובות לפני או אחרי היישום או כאשר הקיר לח ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. במידה ומיושם שליכט מעל יסוד זה יש לפעול באמור בדף הטכני של השליכט. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור – בטלפון: *6477.

תאריך עדכון: 5.7.23