



צבע אקרילי איכותי על בסיס מים בגימור מהודר ובעל ברק.
בעל כושר כיסוי מעולה והשתפכות מצוינת.
לשימוש פנימי וחיצוני.
נושא תו תקן ישראלי 1945. תו ירוק.

תכונות: כוח כיסוי מעולה, גמר מהודר, מאפשר מעבר אדי מים (נושם), ללא עופרת וכרומטים. בעל ת"י 1945 ותו ירוק.

שימושים: לצביעה פנימית וחיצונית של קירות טיח, גבס, בטון ולבנים.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 723-801 לבן (תו ירוק), 723-802 בסיס P (תו ירוק), 723-803 בסיס T, 723-804 בסיס D, 723-805 בסיס A

גוון: לבן ומניפת "לגעת בצבע"

ברק: מט-משי.

כושר כיסוי מחושב: 13-14 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות) ללבן ומגוון על בסיס פסטל.
10-11 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות) למגוון על בסיס תיכון ושקוף

דילול: בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה".

ניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש:

ייבוש למגע*: שעה, המתנה בין שכבות: שעתיים, ייבוש סופי: 7 ימים

חיי מדף: 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
18 ליטר	36
15 ליטר	36
10 ליטר	48
5 ליטר	64
3 ליטר	80
1 ליטר	576

הכנת השטח ומערכת הצבע:

שטחים פנימיים מסוידים: הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק. צבעו שכבה אחת של **בונדרול סופר** והמתינו 4 שעות לייבוש. צבעו שתי שכבות **סופרקריל 2000**. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

קירות פנימיים צבועים בצבע פלסטי או אקרילי: הסירו כל צבע ישן, רופף ומתקלף. במקומות שבהם הצבע מתקלף צבעו שכבת **בונדרול סופר**. החליקו את המשטח במג'יק **בונד** + (בשימושים פנימיים בלבד) וצבעו מעליו שכבת **בונדרול סופר**. צבעו 2-3 שכבות **סופרקריל 2000**. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

קירות פנימיים חדשים שאינם צבועים (טיח שליטה): החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים בקלסימו X. צבעו 1-2 שכבות **טמבורפיל** מדולל 5%-10% מים והמתינו 4 שעות לייבוש. צבעו שכבה ראשונה של **סופרקריל 2000**, מדוללת 15% - 20% מים. צבעו שכבה שנייה ושלישית בהתאם לצורך מדוללת 10%-15% מים. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

משטחי בטון וטיח צמנט (חיצוני) חדשים: ניתן לצבוע רק לאחר אשפורה (חודש ומעלה לאחר היישום). נקו מאבק וצבעו שכבה ראשונה של **יסוד קושר לרב גמיש** מדולל בטרפנטין **מינרלי טמבור**. לאחר 24 שעות לפחות, צבעו 2-3 שכבות **סופרקריל 2000**. במידה וקיימים סדקים בתשתית יש לטפל בהם קודם ליישום בהתאם למפרט אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

תשתית אקרילית קיימת חיצונית: אין ליישם אלא לאחר קבלת ייעוץ מאיש טכני. יש לבצע שטיפה בלחץ של 120 אטמוספרות, וכן להסיר כל צבע רופף, יש לבצע סתימת סדקים בהתאם למפרט הטיפול בסדקים אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור, וליישם **יסוד קושר לרב גמיש** מדולל בטרפנטין מינרלי טמבור, ולאחר 24 שעות לצבוע 2-3 שכבות סופרקריל 2000. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

הערה: בקירות חיצוניים אין ליישם על משטחים אופקיים

קירות גבס חדשים: צבעו 2-3 שכבות סופרקריל 2000. במידה ובוצעו תיקונים בשפכטל יש ליישם מעל התיקונים בונדרול סופר קודם לביצוע הצביעה.

אופן צביעה: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.
צביעה במברשת / רולר / איירלס: דללו את הצבע לשכבה הראשונה ב 15% - 20% מים וערבבו היטב. דללו את הצבע לשכבות הנוספות ב 15%-10% מים. צבעו 2-3 שכבות בהתאם לסוג המשטח. בצביעה באיירלס (התזה) יש לדלל עד כ 30% במים. שימו לב: בגוונים מבסיס A, (אשר הינם שקופים יותר) מומלץ ליישם את הגוון הנבחר מתוך בסיס תיכון כשכבת יסוד ראשונה. לאחר מכן יישמו **סופרקריל 2000** על פי ההנחיות.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 35 מעלות צלזיוס.

אזהרות והוראות בטיחות: הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MS DS).

הערות כלליות: מוצר זה אינו מגשר על סדקים. אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות נוספות. לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת ל-10 מעלות או מעל 35 מעלות והלחות היחסית מעל 85%. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- 25° c ו- 65% לחות יחסית.
ת"י 1945 + טבלת קרצוף, תו ירוק

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.