



צבע סינתטי עליון דקורטיבי אטום לעץ ולמתכת בגימור כסף

תכונות: לצביעה ועיטור בגימור כסף לפריטי עץ ומתכת כגון: מסגרות, עמודי חשמל, גופי תאורה ופריטים דקורטיביים. הצבע אינו מכיל עופרת וכרומטים. עמיד בחום עד 100 מעלות. לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 600-001

גוון: כסף

ברק: מתכתי/מטאלי

כוסר כיסוי מחושב: כ-13 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת)

דילול: בזמן הצביעה, עם טרפנטין מינרלי טמבור בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"

זמני ייבוש: ייבוש למגע: שעה | המתנה בין שכבות: מינימום 8 שעות, מקסימום 72 שעות | ייבוש קשה: 24 שעות

ניקוי: טרפנטין מינרלי טמבור

גודל אריזה: 0.25 ליטר | 0.75 ליטר | 4.5 ליטר

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הכנת השטח ומערכת הצבע:

תשתית מתכתית:

לפני תחילת הצביעה וודאו כי השטח הנצבע נקי מאוורר ויבש. הסירו כל שומן ולכלוך וכן חלודה, קשקשי מתכת וכל חומר זר אחר בעזרת מברשת פלדה ונייר לטש המותקן על מכונה חשמלית, שטפו בעזרת טרפנטין מינרלי טמבור, המתינו לייבוש לפני צביעה של פוליאור כסף. בצביעה על מתכת ברזלית/מגולוונת/חשופה - יש לשייף היטב וליישם שכבת יסוד רב שימושי על בסיס ממש. במקרים בהם לא ניתן להסיר את החלודה באמצעים מכניים או כימיים כמצוין לעיל, ניתן לנטרל את החלודה באמצעות ממיר חלודה טמבור ולאחר מכן צבעו 1-2 שכבות יסוד רב שימושי על בסיס ממש והמתינו לייבוש מלא.

תשתית עץ:

על גבי עץ / אביזרים מעץ צבועים עם צבע קיים (תשתית תקינה שאינה מתקלפת), ניתן לצבוע ישירות ללא יסוד. מומלץ לשייף קלות לפני היישום ולנגב את אבק השייף. לעמידות טובה יותר ניתן ליישם יסוד רב שימושי על בסיס ממש. עץ לא צבוע יש לשייף ולנקות את אבק השייף.

אופן צביעה: הצבע מוכן לשימוש. בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. יש ליישם 2-3 שכבות דקות בכמות

של כ-10-13 מ"ר לליטר לשכבה, עובי פילם גבוה עלול לגרום לתופעות שטח ועיכוב ייבוש.

צביעה במברשת / רולר: מוכן לשימוש.

צביעה בהתזה רגילה: התיזו בלחץ 4 אטמוספירות. דללו עד 5% מדלל 1-32 מתוצרת טמבור.

דגשים: הצבע אינו עמיד במקומות בעלי אוירה של כימיקלים, חומצות או בסיסים. אין לנגב את הצבע, ניגוב ישאיר כתמים. מומלץ ליישם

מעל ורנית שקופה על בסיס מים. יש לעיין בדפים טכניים של כל מוצר הנזכר לעיל טרם היישום. כוסר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פי השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בד"כ מניחים שהוא 75% מכוסר הכיסוי המחושב. זמן ייבוש: ב-25°C - 65% לחות יחסית.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/-.

טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambur.co.il

תאריך עידכון: 10.2023