ורנית פוליאוריתנית על בסיס מים

לכה פוליאוריתנית אקרילית על בסיס מים בגימור חצי מבריק.
נושאת תו תקן ירוק.

תכונות: עמידה במיוחד בפני שחיקה ושומרת על המרקם הטבעי של העץ. הלכה מדוללת במים, מתייבשת במהירות, קלה ונוחה לצביעה. אינה מצהיבה. אינה מכילה עופרת או כרומטים, לכן מתאימה גם לרהיטים ולצעצועי ילדים. המוצר ידידותי לסביבה ובעל תו ירוק.

שימושים: לכה להגנה מירבית מפני שחיקה, מים וכתמי מזון. הלכה מתאימה לשימוש על משטחי עץ צבועים ולא צבועים, כגון: שולחנות, רהיטי עץ, דלתות, משקופים, צעצועי עץ, כסאות, מדפים ועוד.

נתונים טכניים:
קוד מוצר: 786-050
גוון: שקוף
ברק: חצי מבריק
כושר כיסוי מחושב: עץ חדש בלתי צבוע: 9-6 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת), עץ צבוע: 16-13 מ"ר (בשכבה אחת)
דילול: בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"
זמני ייבוש: ייבוש למגע: שעה | המתנה בין שכבות: שעתיים - שלוש | ייבוש קשה : 24 שעות
גודל אריזה: 0.75 ליטר

אחסון וחיי מדף:
יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5ºc-35ºc.
החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הכנת השטח ומערכת הצבע:
אין לצבוע על עץ רטוב.
עץ חדש בלתי צבוע ו/או עץ צבוע במצב טוב: לטשו את העץ בנייר לטש 0 או 360, הסירו את הלבלוך, השומנים ואת אבק הליטוש וצבעו בורנית לעץ לכה שקופה עמידה במיוחד.
*יש להקפיד על רכישת עץ חדש שעבר טיפול מתאים, ללא הפרשת שרף.
חשוב: יישום של לכה שקופה ישירות על העץ אינו מקנה הגנה מספקת מפני קרינת השמש. להגנה מפני קרינת UV מומלץ ליישם שכבת לכה מגוונת כשכבה מקדימה. ככל שהגוון כהה יותר, ההגנה טובה יותר.

אופן צביעה:
בחשו היטב את הלכה לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. ללכה השקופה יש באריזה גוון לבנבן-חלבי, אך לאחר הייבוש היא נעשית שקופה.
צביעה במברשת רכה: צבעו לאורך סיבי העץ עד לקבלת כיסוי. לצביעת שכבה ראשונה יש לדלל בכ-25% מים להשגת ספיגה טובה בעץ. את השכבות הנוספות יש ליישם ללא דילול. מומלץ לצבוע 3 שכבות (בהפרש של 3 שעות בין שכבה לשכבה). שייפו קלות בנייר לטש 0 אחרי כל שכבה. אין לשייף את השכבה האחרונה.

דגשים: אין ליישם בטווח של כ - 72 שעות לפני ו/או אחרי גשם ו/או כאשר התשתית לחה. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
זמן ייבוש: ב-c-25° ו- 65% לחות יחסית.

הערות כלליות:
אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון 6477* לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד.

על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% -/+. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!
יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambur.co.il

תאריך עידכון: 10.2023