פריימר לתשתיות W



יסוד קושר על בסיס מים: צבע יסוד לבן על בסיס שרפים אקריליים מדולל במים.
מבטיח התחברות מצוינת של הצבע העליון לתשתית.
לשימוש פנימי וחיצוני.

שימושים: יסוד מחוספס המשמש כחומר מקשר בין תשתיות מסוג: טיח שחור, טיח צמנט, בטון ותשתית אקרילית יציבה, לבין צבעים ממשפחת סופרקריל/שליכט צבעוני/ טייחים מינרליים/ אפקטים מיוחדים מתוצרת טמבור.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 738501

גוון: 1650 גוונים ממניפת "לגעת בצבע"

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 6-8 מ"ר / ל-1 ליטר (בשכבה אחת).

דילול: מי ברז, בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"

זמני ייבוש:
ייבוש למגע**: שעה | המתנה בין שכבת יסוד לעליון:שעתיים לפחות | ייבוש סופי : 24 שעות
אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5ºc-35ºc.
החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
גודל אריזה: 5 ליטר (100 במשטח), 18 ליטר (36 במשטח)

הכנת השטח ומערכת הצבע: יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 -2. לפני היישום הסירו כל שכבה רופפת ומתקלפת. שטפו היטב בסילון מים מתוקים בלחץ של 120 אטמוספרות. בצעו תיקוני בטון וטיח לפי הצורך (לפני השמה על בטון חדש יש להמתין לאשפרה של כחודש ימים לפחות). לפני יישום של שכבת היסוד יש לנתק מהקיר את כל חיבורי הפיגום, חוטים ופלנקות ולעגן את הפיגום באופן תקני. לטיפול בסדקים או שברים עמוקים יש לפנות לקבלת מפרט למוקד המומחים *6477.

אופן צביעה: יישמו ברולר או במברשת שכבה של יסוד קושר על בסיס מים, מדולל עד 25% במי ברז. המתינו 2 שעות לייבוש ולאחר מכן יישמו שליכט או צבע אקרילי דוגמת סופרקריל מ.ד ו- מ.ד 45 בהתאם להוראות הדפים הטכניים.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 35 מעלות.

דגשים:
- אין ליישם כאשר צפוי גשם ב- 72 השעות הקרובות לפני או אחרי הצביעה ו/או כאשר הקיר לח, ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10° c והלחות היחסית מעל 85%. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
- לשימוש מקצועי

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.
במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון 6477* לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% -/+. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il