שליכט צבעוני TM 40



שליכט צבעוני גמיש דקורטיבי לקירות פנים וחוץ, במראה עדין אותנטי.

תכונות: נוח לשימוש, מעניק הגנה מלאה בפני השפעת האקלים הישראלי - עמיד בפני שחיקה ותנאי מזג אויר קשים, וכן מגן מפני עובש ופטריות. נותן לקירות "לנשום" (מאפשר יציאת אדי מים). בעל כושר גישור והתחברות מעולה לתשתית. שומר על הגוון ומראה הקיר לאורך זמן, מכיל פיגמנטים עמידים בחוץ. ידידותי לסביבה ולמשתמש. מתאים לת"י 1731 לגישור על סדקים של עד 1 מ"מ.

שימושים: מתאים לציפוי קירות חיצוניים ופנימיים. מתאים לציפוי טיח שחור, טיח צמנט ושליכט. מיושם הן על בתים ישנים והן על חדשים.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: ציפוי עליון: 738-XXX (738-670 בסיס W, 738-671 בסיס WW, 738-672 בסיס שקוף)

גוון: מבחר גוונים ממניפת לגעת בצבע
זמן שקשוק מינימלי לשליכט מגוון – 5 דקות. בהזמנה המהווה המשך פרויקט יש להודיע בעת ביצוע ההזמנה ולהקפיד על ביצוע באותה מכונת גיוון. יש לגוון היסוד בגוון הדומה לגוון השליכט העליון.

ברק: מט

מרקם: עדין 40

כושר כיסוי מחושב*: 2-2.6 ק"ג/מ"ר

זמני ייבוש: ייבוש לעיבוד: עד חצי שעה | זמן ייבוש למגע: 2-3 שעות בהתאם לתנאי מזג האוויר ועובי השכבה | ייבוש סופי : 21 יום

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5ºc-35ºc.
החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

גודל אריזה: 24 ק"ג

הכנת השטח ומערכת הצבע:

יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו- 2. יש להקפיד על איטום נאות של המבנה לרבות כרכובים עליונים, ספי חלונות ואף מים. לפני היישום הסירו כל שכבה רופפת ומתקלפת. שטפו היטב בסילון מים מתוקים בלחץ של 120 אטמוספרות. בצעו תיקוני בטון וטיח לפי הצורך (בבטון חדש יש להמתין לאשפרה של כחודש ימים). ביישום מעל טיח יש לאשפר 10 ימים. לפני ביצוע השליכט יש לנתק מהקיר כל חיבורי הפיגום, חוטים ופלנקות ולעגן את הפיגום באופן תקני. במקרה של סדקים חוריים ושברים עמוקים יש למלא במילוי גמיש טמבור. לפני היישום יש לערבל במערבל מכני מלא במהירות נמוכה לאחידות הגוון.

הכנה לפני יישום: טיח שחור: יישמו ברולר או במברשת שכבה של צבע יסוד לשליכט אקרילי צבעוני (738-500) או פריימר לתשתיות W (738-501) או יסוד קושר לרב גמיש (737-000), הכל בהתאם להוראות היצרן המפורטות על אריזת היסוד, והמתינו ליבוש.
תשתית הצבועה בצבע אקרילי: אם התשתית פורוזיבית או חלשה ו/או מדובר בסביבה ימית או תעשייתית, אזי לאחר הכנת השטח יישמו יסוד קושר לרב גמיש (737-000). אם התשתית האקרילית יציבה יישמו פריימר לתשתיות W (738-501) או יסוד קושר לרב גמיש (737-000), המתינו לייבוש לפי הוראות הדף הטכני.

אופן היישום: ישמו שכבת שליכט צבעוני באמצעות מלג' מתכת. עברו עם אותו מלג' פעם נוספת על השכבה המיושמת והחזיקו את המלג' פלסטיק בזוית לקיר, על מנת להסיר עודפי חומר. לאחר זמן עברו על החומר עם מלג' פלסטיק בתנועות סיבוביות לצורך קבלת הטקסטורה (לקבלת טקסטורה גסה ניתן לעבור על החומר עם כרית ספוג לחה). יש ליישם השליכט ברצף על גבי הקיר כולו בשלמותו וללא עצירות אחרת יתכנו הבדלי גוון. במקרה בו מבוצעים תיקונים נקודתיים יש ליישם שכבה נוספת מלאה על פני המשטח כולו, לשם אחידות הגוון והמרקם. במהלך העבודה מנקים מידי פעם את המאלג' פלסטיק במים, כדי למנוע הידבקות השליכט על המאלג' וכדי להקל על היישום. יש ליישם את השליכט באופן רציף על פני הקיר כולו ובשלמתו, שכן ייתכנו הבדלי גוון לאחר הפסקה ביישום. זמן העבודה של השליכט הצבעוני תלוי בטמפרטורה של הסביבה ושל הקיר.

יש לעיין בדפים הטכניים של כל מוצר הנזכר בהוראות הצביעה.

מרקמים: ניתן להגיע למספר רב של מרקמים בשיטות שונות ומומלץ תחילה ליישם על קיר קטן לבחירת השיטה המועדפת:
יישום מקובל – מלג' בתנועה סיבובית

יישום לבתים צמודי קרקע קומה אחת (עד 4 מטר) – ניתן גם לשפשף עם מלג' פלסטיק בתנועה אופקית
יישום לבתים שתי קומות ומעלה (מעל 4 מטר) – ניתן גם לשפשף עם מלג' פלסטיק בתנועה אנכית

דגשים:

- אין ליישם שליבט כאשר צפוי גשם ב- 72 השעות הקרובות לפני או אחרי הצביעה ו/או כאשר הקיר לח, ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10° c והלחות היחסית מעל 85%. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
- לשימוש מקצועי

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.
במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון 6477* לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% -/+. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il