



סדרת צבעים תעשייתיים

PW-180620

יסוד פוליאוריתן לבן

תיאור מוצר ושימושי:

יסוד פוליאוריתני דו-רכיבי לבן המתאים ליישום על תשתיות עץ. המוצר הנ'ל משמש כיסוד למילוי וכיסוי לקבלת איכות גימור ברמה גבוהה של תשתיות עץ/MDF הכוללים: רהיטים, כסאות, מטבחים ועוד.

קוד המוצר:

חלק א': PW-180620

חלק ב': HP-190919 (מקשה)




חלק א' - 10kg, חלק ב' - 5L

תכונות מיוחדות:

- המוצר הינו טיקסטורופי בעל מבנה ראולוגי המאפשר מילוי וכיסוי מעולים.
- ניתן ליישם את המוצר באמצעות אקדח אוויר ואיירלס.
- בעל לובן גבוה.
- המוצר קל לשיוף.
- המוצר בעל התאמה מיוחדת ללוחות ניצבים (אינו רגיש לנזילות).
- ייבוש מהיר.

נתונים טכניים:

- גוון: לבן
- ברק ב-60°: משי
- משקל סגולי: 1.52 ± 0.03
- צמיגות לפני השמה שניות (dincup 8): 40 ± 5
- אחוז מוצקים משקלי: 76 ± 2
- מספר שכבות נדרשות: 1-2
- *כושר כיסוי מחושב לשכבה (מ"ר לליטר): 3.3-10
- גרם למ"ר: 100-300 גר/מ"ר
- מדלל מומלץ: 11 רגיל, 10 איטי (לקיץ) 20-30%.
- זמן המתנה בין שכבות: 60 דקות
- **זמני ייבוש:
- -ייבוש לאבק: 15 דקות
- -ייבוש למגע: 30 דקות
- -ייבוש לצביעת גמר: 12 שעות
- לצבע דו רכיבי- יחסי ערבוב משקלי:
- -חלק א'- יסוד פוליאוריתן לבן (PW-180620): 100
- -חלק ב'- מקשה ליסוד פוליאוריתני לבן (HP-190919): 40
- -POT LIFE (אורך חיי התערובת): 2 שעות
- יחיי מדף: 18 חודשים- יש למנוע חשיפה של החומרים לאוויר או ללחות חריגה.
- בגמר השימוש סגור הרמטית את האריזות ואחסן במקום יבש בטמ' $25-28^\circ\text{C}$
- הערות בקשר לצביעה: לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה. אין לצבוע על תשתית לכה-לחות מרבית מותרת הינה 10%. תשתית לכה עלולה לגרום להלבנה, רתיחה ואיבוד אדהזיה.
- *כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
- **ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.



☎ 09-8324340

☎ 09-8324339

📍 המסגר 41, אזוה"ת ישן נתניה

✉ sales@efraimcolors.co.il

🌐 efraincolors.com

אפרים צבעים
הופכים השראה לצבע
משנת 1998





סדרת צבעים תעשייתיים

PW-180620

יסוד פוליאוריתן לבן

הכנת השטח ויישום:

- יש לדאוג לשטח יבש ונקי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר.
- יש לשייף היטב את השטח לפני צביעה.
- יש ליישם שכבה 1-2 של המוצר (זמן ההמתנה בין השכבות כשעה).
- ערבוב חלק א' עם חלק ב':
- יש לפתוח בזהירות את האריזה ולערבב היטב את הצבע לפני השימוש ולהוסיף בהדרגה חלק ב' לתוך חלק א' תוך ערבוב מתמיד ויעיל.
- יש להוסיף מדלל (כ-20-30%) על מנת להביא את התערובת לצמיגות רצויה.

שיטת הצביעה:

אופן הצביעה: התזה

-קוטר נחיר: 1.7
-לחץ כניסה: bar 3



מדלל לניקוי:


מדלל 21 או 11 (ניקוי מידי של כל ציוד הצביעה).

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם חומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.
- הרחק מאש וניצוצות.
- לא למאכל!
- יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה.
- בהתזה אין לשאוף את האדים.
- יש להשתמש באמצעי מגוון מתאימים.
- יש לאחסן במקום יבש, קריר ומאוורר.

הערות כלליות:

- השגת התוצאות הרצויות מותנית בהשמה נכונה של המוצר תוך כדי הקפדה על הוראות השימוש.
- על המשתמש לוודא לפני השמת המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.
- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל' - 09-8324340.
- *תאריך עדכון: 21.06.2026



☎ 09-8324340

☎ 09-8324339

📍 המסגר 41, אזוה"ת ישרן נתניה

✉ sales@efraimcolors.co.il

🌐 efraincolors.com

אפרים צבעים
הופכים השראה לצבע
משנת 1998

