



סדרת צבעים תעשייתיים

PC-150970

יסוד לפוליאוריתן שקוף

תיאור מוצר ושימושי:

יסוד פוליאורתני דו רכיבי שקוף אשר תפקידו לשמש כשכבת יסוד לכל צבעי העץ הפוליאורתניים. המוצר הנ'ל משמש כצבע יסוד במערכות שבהם יש לכות וצבעים פוליאורתניים עליונים לריהוט כללי כגון: דלתות, ארונות, תשתיות עץ בחדרי שינה, רהיטי עץ כלליים בתנאים השוררים בסביבה ביתית.

קוד המוצר:

חלק א': PC-150970

חלק ב': HP-110650 (מקשה)




חלק א' - 5/10kg, חלק ב' - 2.5/5L

תכונות מיוחדות:

- כושר מילוי טוב
- יבוש מהיר
- ניתן לשיוף בקלות

נתונים טכניים:

- גוון: שקוף
- ברק ב-60°: משי
- אחוז מוצקים במשקל: $44 \pm 1\%$
- משקל סגולי: 0.98 ± 0.01
- מספר שכבות: 1-2
- *כושר כיסוי מחושב לשכבה (מ"ר לליטר): 7
- גרם למ"ר: 80-140
- צמיגות לפני השמה שניות (cup din 4): 50 ± 2
- יחס ערבוב במשקל:
- חלק א' - יסוד לפוליאוריתן שקוף (PC-150970): 100
- חלק ב' - מקשה לפוליאוריתן שקוף (HP-110650): 50
- %מדלל - בקיץ מדלל 10, בחורף מדלל 11: 30-40
- POT LIFE (אורך חיי התערובת): 3 שעות
- **זמן ייבוש:
- ייבוש לאבק: 20 דקות
- ייבוש למגע: 40 דקות
- ייבוש לאריזה: 12 שעות
- זמני המתנה בין שכבות: 60 דקות
- חיי מדף: 18 חודשים - יש למנוע חשיפה של החומרים לאוויר או ללחות חריגה.
- בגמר השימוש סגור הרמטית את האריזות ואחסן במקום יבש בטמ' $25-28^\circ\text{C}$
- * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
- ** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.



☎ 09-8324340

☎ 09-8324339

📍 המסגר 41, אזוה"ת ישן נתניה

✉ sales@efraimcolors.co.il

🌐 efraimcolors.com

אפרים צבעים
הופכים השראה לצבע
משנת 1998



PC-150970

יסוד לפוליאוריתן שקוף

סדרת צבעים תעשייתיים

הכנת השטח ויישום:

יש לדאוג לשטח יבש ונקי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר.
יש לפתוח בזהירות את האריזה ולערבב היטב את הצבע לפני השימוש (חוסר אחידות בצבע יכל לגרור חוסר אחידות בהתזה ולפילם בעל חוזק מכאני לקוי).
יש לדאוג ללחות יחסית נמוכה מ-80% ולטמפ' של 10-35°C, וזאת על מנת לקבל תוצאה מרבית.
יש לשייף את פני השטח בין שתי שכבות יסוד, וזאת לאחר זמני ההמתנה המומלצים.

שיטת הצביעה:

יישום בריסוס באמצעות אקדח אוויר:

-קוטר נחיר: 1.7
-לחץ כניסה: bar 3



מדלל לניקוי:


מדלל 21 או מדלל 11

אמצעי זהירות ובטיחות:

• יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
• יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
• אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.
• הרחק מאש וניצוצות.
• לא למאכל!
• יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה.
• בהתזה אין לשאוף את האדים.
• יש להשתמש באמצעי מגוון מתאימים.
• יש לאחסן במקום יבש, קריר ומאוורר.

הערות כלליות:

• השגת התוצאות הרצויות מותנית בהשמה נכונה של המוצר תוך כדי הקפדה על הוראות השימוש.
• על המשתמש לוודא לפני השמת המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.
• יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
• מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
• לשאלות נוספות אנא פנה לטל' - 09-8324340.
*תאריך עדכון: 21.06.26



☎ 09-8324340

☎ 09-8324339

📍 המסגר 41, אזוה"ת ישן נתניה

✉ sales@efraimcolors.co.il

🌐 efraimcolors.com

אפרים צבעים
הופכים השראה לצבע
מִשְׁנֵת 1998

