

לכה פוליאוריתנית

תיאור מוצר ושימושי:

לכה עליונה דו-רכיבית פוליאוריתנית שקופה לעץ.
המוצר הנ"ל משמש כלכה עליונה שקופה לצביעת עץ תעשייתי ופורניר.
המוצר מתאים לצביעת רהיטים בחדרי מגורים ברמות ברק שונות ומיועד לשימוש פנימי.
קוד המוצר:
חלק א': T10-260149, T20-050820, T30-90786, T60-310588, T100-120777
חלק ב': HP-110650 (מקשה) *עבור קבלת ברק גבוה במיוחד (100%) יש לשלב חלק א' T100-120777 עם "מקשה ברק גבוה" - מגיע באריזה של 2.5L בלבד.

תכונות מיוחדות:

- ייבוש מהיר.
- קשיות גבוהה ועמידה טובה לשריטות.
- ניתן לשייף בקלות וכן ליישם שכבה נוספת לאחר זמן ייבוש קצר.



חלק א' - 10L, חלק ב' - 5L

נתונים טכניים:

- גוון: שקוף (ניתן לגוון לפי דרישה)
- ברק ב-60°: קיים בדרגות של ברק - 10/20/30/60/100%
- אחוז מוצקים: 47%±1
- צמיגות (din cup4): 70"±5
- *כושר כיסוי מחושב לשכבה (מ"ר לליטר): 6.6-10
- גרם למ"ר לשכבה: 80-140
- מדלל מומלץ: מדלל 11EF לחורף או מדלל 10 לקיץ ביחס דילול של 20-30% בנפח.
- בימים חמים במיוחד ניתן להוסיף למדלל עד 15% רטרדר (מאט).
- **זמני ייבוש:
- -ייבוש למגע: 25 דקות
- -ייבוש לאריזה: 12 שעות
- יחס ערבוב בנפח: 2:1
- אחוז דילול כ-20-30%: קיץ- מדלל 10, חורף-מדלל 11EF
- אורך חיי התערובת לאחר הערבוב: 3 שעות
- חיי מדף: 18 חודשים - יש למנוע חשיפה של החומרים לאוויר או ללחות חריגה.
- בגמר השימוש סגור הרמטית את האריזות ואחסן במקום יבש בטמפ' 25-28°C
- *כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
- **ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.



☎ 09-8324340
☎ 09-8324339
📍 המסגר 41, אזוה"ת ישרן נתניה
✉ sales@efraimcolors.co.il
🌐 efraimcolors.com





סדרת צבעים תעשייתיים

לכה פוליאוריתנית

הכנת השטח ויישום:

- יש לדאוג לשטח יבש ונקי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר.
- יש לשייף היטב את השטח לצביעה.
- ערבוב חלק א' עם חלק ב':
- יש לפתוח בזהירות את האריזה, לערבב היטב את הצבע לפני השימוש ולהוסיף בהדרגה חלק ב' לתוך חלק א' תוך ערבוב מתמיד ויעיל.
- לקבלת מילוי גבוה ומראה חלק יש ליישם על יסוד לפוליאוריתן שקוף (PC-150970)

שיטת הצביעה:

אופן הצביעה: התזה רגילה

- לחץ אוויר : 3 אטמ'
- דיזה : 1.5
- דילול בנפח: 20-30%




אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (SDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.
- הרחק מאש וניצוצות.
- לא למאכל!
- יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה.
- בהתזה אין לשאוף את האדים.
- יש להשתמש באמצעי מגוון מתאימים.
- יש לאחסן במקום יבש, קריר ומאוורר.

הערות כלליות:

- השגת התוצאות הרצויות מותנית בהשמה נכונה של המוצר תוך כדי הקפדה על הוראות השימוש.
- על המשתמש לוודא לפני השמת המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.
- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל' - 09-8324340.
- *כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
- **ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.
- *תאריך עדכון: 21.06.2026



☎ 09-8324340

☎ 09-8324339

📍 המסגר 41, אזוה"ת ישרן נתניה

✉ sales@efraimcolors.co.il

🌐 efraincolors.com

אפרים צבעים
הופכים השראה לצבע
משנת 1998

