

אפרים צבעים

משנת 1998



יסוד אקרילי שקוף APC-1286

מק"טים:
5L: 32021105



תיאור המוצר:

יסוד אקרילי דו רכיבי משמש כצבע יסוד לרהיטי עץ כגון: מטבחים, רהיטים לסלון, שולחנות ועוד.

תכונות מיוחדות:

- ייבוש מהיר
- עמידות מצויינת ב-UV, אינו מצהיב
- בעל כושר שיוף מצויין
- יכולת הידבקות גבוהה לתשתיות

סוג התשתית:

- עץ: מילה (אש), מייפל, אגס וסוגי עץ שונים.

אמצעים אפשריים לצביעה:

- יישום בריסוס באמצעות אקדח אוויר:
- קוטר נחיר: 1.7
- לחץ כניסה: 3 bar.



☎ 09-8324340

📞 050-5585129

📠 09-8324339

📍 המסגר 41, אזורת ישן נתניה

✉ Sales@efraimcolors.co.il

🌐 Diy.efraimcolors.com



יסוד אקרילי שקוף APC-1286

נתונים טכניים:

- גוון - שקוף
- יחס ערבוב משקלי - 5:1
- צמיגות (Ford Cup 4 ב-20°C) - 60 ± 2 (שניות)
- תצרוכת צבע - 90-120 גרם למ"ר.
- תכולת מוצקים א'+ב' (תערובת) - $32.5\% \pm 1\%$
- חיי תערובת (פוט-לייף ל-100 גרם ב-20°C) - 5-7 שעות
- זמן עבודה מעשי (ב-20°C ו-60% לחות יחסית) - 3-4 שעות
- מספר שכבות מומלצות - 1-3 שכבות
- דילול - קיץ: 10EF, חורף: 11EF
- ניקוי כלים - במדלל 11EF או 21EF
- זמני ייבוש:**
- ייבוש למגע אבק - 10-15 דקות
- ייבוש למגע - 60-70 דקות
- ייבוש עומק - 5-6 שעות
- ייבוש מאולץ (בתנור ב-40-45°C) - שעתיים מינימום
- ייבוש בין שכבות - ניתן לשייף אחרי 12 שעות מינימום.
- חיי מדף/אחראיות - חלק א': 8 חודשים, חלק ב': 6 חודשים, באריזה מקורית ובמקום מוצל
- *תצרוכת הצבע מחושבת תאורטית ולא כוללת הפסדי צבע שתלויים במזג האוויר, כגון רוח, איבוד צבע בתהליך התזה ועוד.
- **זמני הייבוש נבדקו בתנאים סטנדרטיים: 20°C ו-60% לחות יחסית. קשיות מקסימלית מתקבלת לאחר שבוע.

הכנת השטח ליישום:

- הערה:** איכות הציפוי היבש תלוי בהכנת פני השטח.
- יש לדאוג לשטח יבש ונקי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר.
- יש לפתוח בזהירות את האריזה ולערבב היטב את הצבע לפני השימוש (חוסר אחידות בצבע יכל לגרור חוסר אחידות בהתזה ולפילם בעל חוזק מכאני לקוי).
- יש לדאוג ללחות יחסית נמוכה מ-80% ולטמפ' של 10-35°C, וזאת על מנת לקבל תוצאה מרבית.
- יש לשייף את פני השטח בין שכבות יסוד, וזאת לאחר זמני ההמתנה המומלצים.



יסוד אקרילי שקוף APC-1286

הוראות יישום:

- השגת התוצאה הרצויה מותנית בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C.
- יש לערבב היטב לפני השימוש.
- יש להוסיף מקשה אקרילי H30 בכמות של 20% (משקלי) ולערבב היטב.
- יש לדלל לפי הצורך.
- יש לצבוע את המשטח ב-1-3 שכבות של המוצר.
- יש ליישם שכבה אקרילית עליונה.

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (SDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם חומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר. טמפ' איחסון לא תרד מתחת ל-0°C.
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 09-8324340.

מס' גרסה: 1
תאריך עדכון: 08.10.26