



אפרים צבעים

משנת 1998



TW - עליון פוליאוריתן לבן

מק"טים (TW-10):
1kg-32015101
5kg-32015105
10kg-32015110



תיאור המוצר:

צבע פוליאורטני דו-רכיבי לבן ליישום כציפוי עליון אטום מעל יסוד לבן (PW-01), המוצע במבחר דרגות ברק שונות. משמש לצביעה של ריהוט כללי לשימוש פנימי בלבד.

תכונות מיוחדות:


- כושר כיסוי גבוה
- עמידות טובה להצהבה
- מתאים להשמה בהתזת אוויר
- יכולת ההשתטחות של הצבע לקבלת פני שטח חלקים
- מקנה מגע רך, גמיש וקטיפתי למשטח

שימושים:

- ריהוט עץ כללי
- מתאים ליישום על גבי יסודות מגוונים מסוג פוליאוריתן (PU) או פוליאסטר (PE).

אמצעים אפשריים לצביעה:

- התזה



☎ 09-8324340

📞 050-5585129

📠 09-8324339

📍 המסגר 41, אזורת ישן נתניה

✉ Sales@efraimcolors.co.il

🌐 Diy.efraimcolors.com



TW - עליון פוליאוריתן לבן

נתונים טכניים:

- גוון - לבן
- ברק - 5-80%
- יכולת כיסוי* - 100-150 גר'/מ"ר
- אחוז מוצקים - חלק א' (צבע): $38\% \pm 1\%$, חלק ב' (מקשה): $19\% \pm 1\%$, חלק א'+ב': $31.7\% \pm 1\%$
- חיי מדף תערובת (Pot-life ל-100 גרם ב- 20°C) - 2-3 שעות
- חיי מדף מעשיים לשימוש - 1-2 שעות
- שלבי ייבוש:
 - זמן ייבוש למגע אבק - 15-20 דקות
 - זמן ייבוש למגע - 40-50 דקות
 - זמן ייבוש סופי/מלא - 12 שעות
 - זמן ייבוש מאולץ ($40-45^{\circ}\text{C}$ בתנור) - לאחר 3 שעות
- *קשיות מקסימלית מתקבלת לאחר שבוע
- צמיגות ב-Ford Cup 8 - 57 ± 3 שניות
- ניקוי כלים - מדלל 21EF
- דילול: דילול: 11EF רגיל, 10EF איטי (לקיץ)
- יחסי ערבוב:

משקל סגולי (ג'/מ"ל)	יחס ערבוב משקלי (ג')	יחס ערבוב נפחי (מ"ל)	צבע: TW
1.3	100	100	
0.92	30-50	43-71	מקשה: בלתי מצהיב HNY1111
0.85	$30 \pm$	$46 \pm$	מדלל: 10EF/11EF

- חיי מדף/אחריות - חלק א': 8 חודשים, חלק ב': 6 חודשים באריזה מקורית ובמקום מוצל (20°C).
- *כוח הכיסוי מחושב תאורטי ולא כולל הפסדי צבע שתלויים במזג האוויר, כגון רוח, איבוד צבע בתהליך התזה ועוד.
- **כל הבדיקות נעשו בתנאים סטנדרטיים: 20°C ו-60% לחות יחסית.

הכנת השטח ליישום:

- הערה: איכות הציפוי היבש תלוי בהכנת פני השטח.
- יש לדאוג לשטח יבש ונקי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר.
- יש לצבע בצבע יסוד פוליאוריתן לבן (PW-01).
- יש לפתוח בזהירות את האריזה, לערבב היטב את הצבע לפני השימוש ובמהלך הצביעה (צבע לא אחיד עלול לגרום לחוסר אחידות בהתזה ולפילם בעל חוזק מכני לקוי).



TW - עליון פוליאוריטן לבן

- יש לשייף את פני השטח בין שתי שכבות יסוד ובין שכבה עליונה ליסוד.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C.
- יש לערבב היטב לפני השימוש.
- יש לדלל לפי הצורך.
- יש לצבוע את המשטח בשתי שכבות של המוצר.

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (SDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר. טמפ' איחסון לא תרד מתחת ל-0°C.
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 09-8324340
- מס' גרסה: 1
- תאריך עדכון: 15.06.2026