



דבק אקרילי להדבקת אריחי קרמיקה, פורצלן ופסיפס.
D2T - לקירות ורצפות פנים בשיטת הדבקה דקה (3 - 6 מ"מ)

קוד מוצר: 983011XXX

תכונות: נושא תו תקן ת"י 4004.

דבק על בסיס פולימר אקרילי, המאפשר הדבקה איכותית של אריחי קרמיקה, פורצלן, ופסיפס על משטחים סופגים בקירות וברצפות. לשימוש פנימי בלבד.

שימושים: הדבקת אריחים לשימוש פנימי על בטון, טיח, לוחות ובלוקי גבס, בלוק תאי, פומים. הדבקת אריחים בחדרים רטובים כגון אמבטיות וחדרי שירות.

נתונים טכניים:

תצרוכת אופיינית	1.8 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ
חוזק הדבקה בגזירה	גדול מ- 1 מגפ"ס
חוזק הדבקה לאחר בליה בחום	גדול מ- 1 ומגפ"ס
חוזק הדבקה בגזירה לאחר טבילה במים במשך שבוע	גדול מ- 0.5 מגפ"ס
החלקה (מ"מ)	0
זמן יבוש סופי	7 ימים

הכנת השטח: יום לפני היישום על תשתיות צמנטיות יש לשטוף את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בהדבקה. בתשתיות גבס יש לנקות היטב מכל חומר זר לכלוך או אבק. בתשתיות בטון- סטייה עד 3 מ"מ מפני המישוריות, ולאחר 28 ימי אשפורה.

לוחות גבס - משקל האריחים והטיח לא יעלה על 30 ק"ג ל- 1 מ"ר בעת ההדבקה על התשתית להיות יבשה.

הדבקה על קירות - התשתית להדבקה צריכה להיות נקיה ויבשה מכל עקבות שמן, גריז צבע, מי צמנט, אבק, מלחים או כל גורם אחר שעלול לפגוע בהדבקה. חוזק הדבקות במתיחה של התשתית לפי דרישות התקן הישראלי 1555 חלק 1, יהיה גדול מ-0.5 מגפ"ס עבור הדבקת אריחים מעל 0.04 מ"ר ועד 0.11 מ"ר, וחוזק הדבקות במתיחה עבור אריחים מעל 0.11 מ"ר ועד 0.18 מ"ר, יהיה גדול מ-0.7 מגפ"ס. יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את כל שכבות הטיח, שכבת הדבק והאריחים, עפ"י דרישות התקנים הרלוונטים.

אופן השימוש: יש ליישם בהתאם להוראות ת"י 1555 חלק 2 וחלק 3. יש לערבב קלות את תכולת האריזה לפני השימוש. החומר מוכן לשימוש. יש למרוח על התשתית שכבה דקה ומהודקת של דבק בעזרת הצד החלק של המרית (מאלג') בעובי 2-3 מ"מ.

על שכבת הדבק הטרייה יש למרוח מיד שכבה שנייה, שתסורק באמצעות הצד המשוון של המרית.

הסריקה תיעשה בזווית של 45° כלפי התשתית. עומק השן המומלץ הוא על פי מידות האריח ולאחר בדיקת כיסוי דבק כמפורט מטה.

חובה למרוח בדבק גם את גב האריח בשכבה דקה ולא מסורקת. עובי ההדבקה לאחר הידוק 3 מ"מ עד 6 מ"מ.

מצמידים את גב האריח לשכבת הדבק הטרי ומהדקים תוך סיבוב האריח שמאלה וימינה, או באמצעות פטיש גומי. מומלץ להשתמש בשומרי מרחק מפלסטיק בהתאם למרווח הנדרש.

יש להימנע מיישום הדבק על פני מקטעים בשטח הגדול מ-2 מ"ר בבת אחת בכדי למנוע התייבשות הדבק.

יש להדביק את האריחים יבשים ונקיים בהידוק וסיבוב תוך השארת מרווחים של 3 מ"מ.

לאחר ייבוש הדבק (כשבוע), יש למלא את החריצים ברובה מתוצרת טמבור.

בדיקות כיסוי הדבק: במהלך עבודות החיפוי לאחר הידוק האריחים, יש לדגום אריח אחד לכל 10 מ"ר על ידי הוצאתו ובדיקת מידת ההידבקות ומידת כיסוי הדבק שבגב האריח. על הדבק לכסות את האריח ב- 85% משטחו לפחות. בדיקה ראשונה תתבצע לאחר הדבקה של 1 מ"ר. הבדיקות הנ"ל הן לביצוע הערכת מצב היישום בלבד. את כל הבדיקות יש לבצע לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטיים. לבדיקה תקנית יש להזמין מעבדה מוסמכת.



דגשים:

- יש להיעזר בשומרי מרחק (ספייסרים).
- אין ליישם את הדבק על שטח גדול, כדי שלא ייווצר קרום על פניו לפני הנחת האריח. הדבק טוב להדבקה כל עוד הוא מרטיב (מלכלך) אצבע הנלחצת בעדינות על פניו. אם נוצר קרום והאצבע אינה מתלכלכת, יש לגרד את הדבק ולמרוח שכבה חדשה.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- יש להדביק את האריחים על הדבק המסורק כל עוד לא התייבש.
- אין ליישם אריחי קרמיקה בספיגות גבוהה מ 7% ולגביהם יש להתייעץ עם מחלקת ההדרכה בטמבור.
- אין להדביק אבנים ו/או אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים, לרבות ת"י 2378, 5566 ו-314.
- לאחר הדבקת האריחים, אין לשטוף אותם במים או לחשוף אותם לגשם לפחות 48 שעות מגמר ההדבקה.
- בהדבקות על רצפה, ניתן לדרוך על הרצפה רק אחרי 72 שעות, ולהכניס ריהוט רק לאחר 14 ימים.
- התצרוכת עלולה להשתנות כתלות בסוג התשתית וטיבה ואופן היישום
- יש לבצע את העבודה בהתאם להוראות התקנים הרלבנטיים, כפי שמשתנים מעת לעת
- יש לעיין בהוראות הדף הטכני של כל מוצר הנזכר בהוראות השימוש
- המוצר אינו מתאים לתשתיות בלתי סופקות (כגון ריצוף או חיפוי קיים או תשתית צמנט שטופלה בסילר),

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב מתחת ל 30 מעלות. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן סגור באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

אזהרות והוראות בטיחות: לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף מיד במים במשך 15 דקות לפחות, ולפנות ליעוץ רפואי. יש להשתמש בכפפות מגן. לקבלת הוראות הבטיחות מפורטות יש לעיין באריזת המוצר או לפנות לקבלת גליון בטיחות בטלפון 08-6742100

הערות כלליות: אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו. טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל 5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות היצרן המצוינות על גבי השק, ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיונו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן והמלצות היצרן: www.tambour.co.il