



שליכט צבעוני לקירות פנים וחוף בעל מראה אותנטי, בעל שריטות בינוניות. לגישור על פני סדקים של עד 1 מ"מ. לשימוש פנימי וחיצוני

תכונות: נוח לשימוש, מעניק הגנה מלאה בפני השפעת האקלים הישראלי – עמיד בפני שחיקה ותנאי מזג אויר קשים, וכן מגן מפני עובש ופטירות. נותן לקירות "לנשום" (מאפשר יציאת אדי מים). בעל כושר גישור והתחברות מעולה לתשתית. שומר על הגוון ומראה הקיר לאורך זמן, מכיל פיגמנטים עמידים בחוף. ידידותי לסביבה ולמשתמש. מתאים לת"י 1731 לגישור על סדקים של עד 1 מ"מ.

שימושים: לציפוי קירות חיצוניים ופנימיים, נושא ת"י 1731, מגשר על סדקים נימיים עד 1 מ"מ. מתאים לציפוי קירות חיצוניים ופנימיים. מתאים לציפוי טיח שחור, ושליכטה. מיושם הן על בתים ישנים והן על חדשים.

נתונים טכניים

קוד מוצר: ציפוי עליון: 738-XXX (738-800 בסיס W, 738-801 בסיס WW, 738-805 בסיס שקוף)

גוון: 1650 גוונים מניפת לגעת בצבע.

זמן שקשוק מינימלי לשליכט מגוון – 5 דקות. בהזמנה המהווה המשך פרויקט יש להודיע בעת ביצוע ההזמנה ולהקפיד על ביצוע באותה מכונת גיוון. יש לגוון היסוד בגוון הדומה לגוון השליכט העליון.

ברק: מט

מרקם: בינוני

כושר כיסוי מחושב*: 2.4-3.3 ק"ג/מ"ר

ניקוי: מים וסבון

זמני ייבוש:

ייבוש למגע*: 2-3 שעות (לעבירות כ-20 דקות) | ייבוש קשה: 72 שעות

חיי מדף: 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
24 ק"ג	36

הכנת השטח ומערכת הצבע: יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2. לפני היישום הסירו כל שכבה רופפת ומתקלפת. שטפו היטב בסילון מים מתוקים בלחץ של 120 אטמוספרות. בצעו תיקוני בטון וטיח לפי הצורך (בבטון חדש יש להמתין לאשפורה של כחודש ימים). לפני ביצוע השליכט יש לנתק מהקיר כל חיבורי הפיגום, חוטים ופלנקות ולעגן את הפיגום באופן תקני. לפני היישום יש לערבב במערבל מכני מלא במהירות נמוכה לאחידות הגוון.

אופן הצביעה:

טיח שחור: יישמו ברולר או במברשת שכבה של צבע יסוד לשליכט אקרילי גמיש (738500) או פריימר חוף (738501) או יסוד לרב גמיש על בסיס ממש (737000), הכל בהתאם להוראות היצרן המפורטות על אריזת היסוד, והמתינו לייבוש. תשתית הצבועה בצבע אקרילי: אם התשתית פורוזיבית או חלשה ו/או מדובר בסביבה ימית או תעשייתית, אזי לאחר הכנת השטח יישמו יסוד קושר לרב גמיש על בסיס ממש (737000). אם התשתית האקרילית יציבה יישמו יסוד לשליכט אקרילי גמיש (738500) או פריימר חוף (738501), המתינו לייבוש לפי הוראות הדף הטכני.

מריחת השליכט: ישמו שכבת **שליכט צבעוני** באמצעות מלג' מתכת. עברו עם אותו מלג' פעם נוספת על השכבה המיושמת והחזיקו את המלג' בזווית לקיר, על מנת להסיר עודפי חומר. לאחר זמן עברו על החומר עם מלג' פלסטיק בתנועות סיבוביות לצורך קבלת הטקסטורה (לקבלת טקסטורה גסה ניתן לעבור על החומר עם כרית ספוג לכה). יש ליישם השליכט ברצף על גבי הקיר כולו בשלמותו וללא עצירות

אחרת יתכנו הבדלי גוון. במקרה בו מבוצעים תיקונים נקודתיים יש ליישם שכבה נוספת מלאה על פני המשטח כולו, לשם אחידות הגוון והמרקם.

מרקמים: ניתן להגיע למספר רב של מרקמים בשיטות שונות ומומלץ תחילה ליישם על קיר קטן לבחירת השיטה המועדפת: יישום מקובל – מלג' בתנועה סיבובית

יישום לבתים צמודי קרקע קומה אחת (עד 4 מטר) – ניתן גם לשפשף עם מלג' פלסטיק בתנועה אופקית
יישום לבתים שתי קומות ומעלה (מעל 4 מטר) – ניתן גם לשפשף עם מלג' פלסטיק בתנועה אנכית

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 30 מעלות.

אזהרות והוראות בטיחות: החומר אינו למאכל, החומר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן היישום את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות: אין ליישם שליכט כאשר צפוי גשם ב- 72 השעות הקרובות לפני או אחרי הצביעה ו/או כאשר הקיר לח, ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. המוצר אינו מיועד לגישור על סדקים מבניים (עובדים) מעל 1 מ"מ. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעיין בדפים הטכניים של כל מוצר הנזכר לעיל. יש לעגן מוצר זה בזירות במהלך ההובלה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.
ת"י 1731, תו ירוק

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.
למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור – בטלפון: *6477.